

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-207014

⑬ Int.Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)8月16日

A 61 K 7/02

N

7306-4C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全15頁)

⑮ 発明の名称 化粧用組成物及びその製造方法

⑯ 特 願 平1-28456

⑰ 出 願 平1(1989)2月6日

⑱ 発 明 者	葛 本	弘 義	奈良県北葛城郡香芝町緑田429
⑱ 発 明 者	井 鍋	清 治	大阪府柏原市法善寺1丁目11-36
⑱ 発 明 者	松 井	俊 隆	大阪府大阪市西区千代崎1丁目7-13
⑱ 発 明 者	木 田	吉 重	奈良県橿原市見瀬町2034番地
⑱ 出 願 人	岡村製油株式会社		大阪府柏原市河原町4番5号
⑱ 代 理 人	弁理士 澤 嘉代治		

明 細 書

1. 発明の名称

化粧用組成物及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)化粧用原料と透明性酸化鉄系顔料からなる化粧用組成物において、透明性酸化鉄系顔料が超微粒子マグネタイトであり、且つ該超微粒子マグネタイトは粒径範囲が50～750Åの超微粒子マグネタイトを92.5重量%以上含むことを特徴とする化粧用組成物。

(2)超微粒子マグネタイトに安定剤が含まれている請求項1記載の化粧用組成物。

(3)可溶性第一鉄塩と可溶性第二鉄塩を含む水溶液に超微粒子水溶液を加えて懸濁液で平均粒径が300Å以下の透明で稀薄の水和酸化鉄のゾルを調整する工程(A)。

上記工程(A)で得られた水和酸化鉄のゾルを室温以上で熱処理安定化する工程(B)。

上記工程(B)で得られた分散液に一次界面活性剤を加えて水和酸化鉄のゾルを凝集させる工程(C)

)、

上記工程(C)で得られた水和酸化鉄のゾルを凝集させた遊離に有機分散剤を加えて分散ゾルを可溶性に移行、分散させ、これを水洗、乾燥する工程(D)。

上記工程(D)で得られた遊離を分散し、その有機層を採取し、これに水を加えて温度50℃以上で加熱、撹拌しつつ塩基性水溶液を加えてpH9以上にすることにより超微粒子マグネタイトとする工程(E)。

上記工程(E)で得られた溶液を水洗し、水層を除去後、新たに水を加える工程(F)。

上記工程(F)で得られた溶液に二次界面活性剤を加えて超微粒子マグネタイトを水層に移行、分散させた後、有機分散剤を除去する工程(G)。

上記工程(G)で得られた水も分散性超微粒子マグネタイトを化粧用原料に添加して混合する工程(H)。

よりなる化粧用組成物の製造方法。

(4)可溶性第一鉄塩と可溶性第二鉄塩を含む本

液に過量の水溶液を加えて酸性領域で平均粒径が300Å以下の透明で褐色の本和酸化鉄のゾルを調整する工程(A)。

上記工程(A)で得られた水和酸化鉄のゾルを室温以上で高度安定化する工程(B)。

上記工程(B)で得られた分散液に安定剤を加えた後、一次界面活性剤を加えて水和酸化鉄のゾルを凝集させる工程(C)。

上記工程(C)で得られた水和酸化鉄のゾルを凝集させた溶液に有機分散剤を加えて分散ゾルと有機溶媒に移行、分散させ、これを水相、脱離する工程(D)。

上記工程(D)で得られた溶液を分離し、その有機層を採取し、これに水を加えて温度50℃以上で加熱、攪拌しつつ過剰の水溶液を加えてpH以上にするにより超微粒子マグネタイトを生成する工程(E)。

上記工程(E)で得られた粉体を水洗し、水相を除去後、新たに水を加える工程(F)。

上記工程(F)で得られた溶液に二次界面活性剤

を加えて超微粒子マグネタイトを水相に移行、分散させた後、有機分散剤を除去する工程(G)。

上記工程(G)で得られた水相分散性超微粒子マグネタイトを化粧用基材に添加して混合する工程(H)。

よる化粧用組成物の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(a) 産業上の利用分野

本発明は、水に溶めて容易に分散する超微粒子マグネタイトを顔料とした化粧用組成物に関するものである。

(b) 従来の技術

従来、黒色顔料として数多くのものが知られているが、その中で最も代表的なものとしては、鉄屑(四三酸化鉄)とカーボンブラックが挙げられる。

これらの黒色顔料のうち、カーボンブラックはその製造過程でベンゾピレン等の発ガン性物質が生成し、これを化粧用組成物に用いる場合、安全衛生上の問題が指摘されている。

また、カーボンブラックを黒色顔料として化粧

用組成物に用いる場合、一般にこれらの顔料と同時に配合される他の粉体例えばタルク等との比重の違いや粉体表面の親水性・疎水性の違いから分散性が悪く、最悪の場合には凝集を引き起こしてしまうなどの欠点があった。また、同時にこれらの顔料を配合した化粧用組成物は、伸び、強けりが悪化し、使用感がざらつくなどの弊害を引き起こしがちであり、更に肌へ塗布した際にはこれらの顔料と他の粉体とが分離、即ち色分け現象を起すなどの欠点もあった。

そこで、超微粒子マグネタイトが注目され、化粧用組成物の安全な顔料として検討されている。

従来、超微粒子マグネタイトを黒色顔料として用いた化粧用組成物としては以下のものが挙げられる。

即ち、平均粒径が100-300Åであって陰イオン界面活性剤の一種又は二種以上で表面処理された超微粒子マグネタイトを化粧用基材に含有させてなるものである。(特開昭51-289012号公報)。

(c) 発明が解決しようとする問題

しかしながら、このものは平均粒径が100-300Åと広い範囲に亘っているが、これでは粒径の極めて小さいものから極めて大きいものまで含まれるために、以下に述べる課題がある。

即ち、超微粒子マグネタイトの粒径が50Å未満では、粒子が細か過ぎて活性で不安定であるため凝集されて変色変質の原因となり、また、このように、粒子が小さすぎると粒子同士が物理的に結合するので粒子が巨大化して凝集する結果、分散性が悪くなり、加えて、この凝集粒子が毛孔内に入りこむのでクレンジングの際の洗浄性が著しく悪くなり、一方、粒径が350Åを超えると、粒子が大きすぎて分散性が悪くなり、しかも化粧用組成物の伸びや強けりが悪化する上、使用感がざらつくなどの弊害を引き起こしがちであり、更に透明性が低下する結果、化粧効果が悪くなりくすんで見える、などの理由がある。

ところが、従来のように、平均粒径が100-300Åと広く、しかもこのものは、平均粒径がこ

の範囲でもその粒度分布は更に大きく広がっており、従って、粒径が50～350人以外のものも数十%以上含まれており、上述の数多くの弊害を有するのである。

本発明は、上記課題に鑑み、粒度の揃った超微粒子マグネタイトを分散質とし、分散性が極めて良好で沈降や凝集が生じず、又、超微粒子マグネタイトが安定で変色変質がなく、しかもクレンジングの際の洗淨性が著しく良好であり、且つ化粧用組成物の伸びや密着りが良好なる上、使用感が優れ、更に透明性がよく、化粧びえがよくなる化粧用組成物及びその製造方法を提供することを目的とする。

(d) 課題を解決するための手段

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意、検討を重ねた結果、以下の知見を得た。

即ち、可溶性第一鉄塩と可溶性第二鉄塩を含む溶液に塩基性水溶液を加えて超微粒子マグネタイトを一挙に形成し、次にこの超微粒子マグネタイト表面に不飽和脂肪酸塩類を加えて超微粒子マ

グネタイトを不飽和脂肪酸で被覆したのでは超微粒子マグネタイトの粒度が大きくバラツキ、このため、所要の化粧用組成物が得られないとの知見を得た。

そこで、超微粒子マグネタイトを分散質とする水基分散性超微粒子マグネタイトを製造するにあたり、塩基性水溶液を2段階に分けて添加し、その第一段階ではpHを制御して酸性側で平均粒径が300人以下の透明で陽性の水和酸化鉄のゾルを調製した後、これを熟成すると、厚くべきことに、ゾルの粒径が固うのであり、次いで、これに塩基性水溶液を加えて(第二段階)pHを9以上にすることにより粒径範囲が50～350人の超微粒子マグネタイトが95重量%以上の割合で得られ、しかもこの超微粒子マグネタイトは、分散性が著しく優れる上、安定で、且つ化粧用組成物の原料として至極優れとの知見を得た。

又、本発明者らの実験結果によると、上記粒度範囲外の超微粒子マグネタイトが7.5重量%未満含まれていても化粧用組成物として実用上問題

がないとの知見も得た。

本発明は、上記知見に基づき完成されたものである。

即ち、本願請求項1の化粧用組成物は、化粧用基材と通明性酸化鉄系原料からなる化粧用組成物において、通明性酸化鉄系原料が超微粒子マグネタイトであり、且つ該超微粒子マグネタイトは粒度範囲が50～350人の超微粒子マグネタイトを95重量%以上含むことを特徴とするものである。

本発明に用いられる化粧用基材とは化粧の目的に使用されるものであれば特に限定されるものであって黒色乃至ブラウン色の原料を添加して化粧用組成物として用いるものであれば特に限定されるものではない。

具体的には、例えば以下のものが挙げられる。

(イ) アイシャドウ

例えば粉状、クリーム状、糊状等のもの

(ロ) 口紅

例えば粉状、糊状等のもの

(ハ) マスカラ

例えば粉状、クリーム状、糊状、アーネ状等のもの

(ニ) アイライナー

例えば粉状、糊状等のもの

そして、本発明においては、上記化粧用基材に通明性酸化鉄系原料が含まれるが、この通明性酸化鉄系原料が超微粒子マグネタイトであり、且つ該超微粒子マグネタイトは粒度範囲が50～350人の超微粒子マグネタイトを92.5重量%以上含むことを特徴とするものである。

上記超微粒子マグネタイトの粒度範囲が、50人未満では粒子が細か過ぎて白色で不安定となり、空気酸化されて変色変質の原因となり、また、このように、粒子が小さすぎると粒子同士が物理的に結合するので粒子が巨大化して凝集する結果、分散性が悪くなり、加えて、この凝集粒子が化粧内に入りこむのでクレンジングの際の洗淨性が著しく悪くなり、一方、粒径が350人を超えると、粒子が大きすぎて分散性が悪くなり、しかも化粧

用組成物の伸びや強さが悪化する上、使用感がざらつくなどの弊害を引き起こしがちなであり、更に透明性が低下する結果、化粧ばえが悪くなりくすんでみえるので望ましくない。

しかしながら、上記超微粒子マグネタイトとして、上記粒径範囲のものが100重量%である必要はなく、この範囲外のものが7.5重量%未満含まれても、実用上何等問題がないことも確認された。

ところで、上記超微粒子マグネタイトは、その分散性を良好にするために、界面活性剤で被覆されているが、この界面活性剤としては界面剥離性がなく、安全なものであれば特に限定されるものではないが、特に食品に添加されたり、化粧品に添加されるものが最も好ましい。

そして、化粧用基材(A)と超微粒子マグネタイト(B)の配合割合は、上記(A)が10.0重量部に対して上記(B)が0.01~4.0重量部の範囲とするのが好ましく、上記(B)が0.01重量部未満では所要の色の化粧用組成物が得られないので

あり、一方、4.0重量部を超えると効果がでないだけでなく、経済性の点からも不利である。

本発明では、超微粒子マグネタイトにおいて、その粒径範囲及び所要範囲の含量は、超微粒子マグネタイトを調製し、これを1g採取し、3000rpmの回転に超音波で充分に分散させ、これを定電圧電子顕微鏡を用い、且つコンピュータでカウント、処理して算出したものである。

本発明の化粧用組成物は、後述する製造方法によって、連続的且つ経済的に製造される。

次に、本願請求項2の化粧用組成物について詳細に説明する。

本願請求項2の化粧用組成物は、上記化粧用組成物において、その超微粒子マグネタイトに安定剤が含まれてなる点に大きな特徴を有する。

即ち、この化粧用組成物は安定剤を添加する以外は、請求項1の化粧用組成物と同一であり、従って、他の説明は省略する。

上記安定剤としては、第一鉄イオンと第二鉄イオンの中和等電点(pI)で陽イオン化している化

合物であれば有機化合物、無機化合物のいずれでもよく、特に限定されるものではない。そして、この安定剤は、負に帯電している超微粒子マグネタイトの表面に静電的に結合し、超微粒子マグネタイトを安定化させるものである。

上記安定剤としては、例えば可溶性アルミニウム塩、可溶性亜鉛塩、可溶性オルト錳酸塩、可溶性オルト硫酸塩、エリソルビン酸、没食子酸、アミノ酸類、レダクトン類(アミノレダクトン類)、銅、アンチモン、チタン、シロコニウム、ニオブ等の可溶性塩、フェニルβ-ナフチルアミン等のアミン類、クナオリン酸等のタン化合物、フルキルアミノアルコール類、アスコルビン酸、デヒドロ酸等が挙げられる。

本発明の化粧用組成物は、後述する製造方法によって、連続的且つ経済的に製造される。

次に、本願請求項3の発明、つまり上記請求項1の化粧用組成物の製造方法について詳細に説明する。

本発明においては、可溶性第一鉄塩と可溶性第

二鉄塩を含む水溶液に還元性水溶液を加えて酸性領域で平均粒径が300Å以下の透明で粘性の水和酸化鉄のゾルを調整する工程(A)、を実施する。

本発明に用いられる可溶性第一鉄塩としては、水溶性は温水に可溶性第一鉄塩であれば特に限定されるものではなく、具体的には、例えば塩化第一鉄、臭化第一鉄、ヨウ化第一鉄、過硫酸第一鉄、硫酸第一鉄、硝酸第一鉄、酢酸第一鉄、硫酸アンモニウム鉄等が挙げられる。

又、本発明に用いられる可溶性第二鉄塩としては、水溶性は温水に可溶性第二鉄塩であれば特に限定されるものではなく、具体的には、例えばフッ化第二鉄、塩化第二鉄、過硫酸第二鉄、臭化第二鉄、硫酸第二鉄、硝酸第二鉄、酢酸第二鉄、硫酸アンモニウム第二鉄、硫酸カリウム第二鉄等が挙げられる。

そして、上記可溶性第一鉄塩水溶液と可溶性第二鉄塩水溶液の濃度としては共に、0.1~5.0g/lの範囲とするのが好ましい。この濃度が、5g/lを超えると、濁りが生じたり又は粘度分

事が甚大である恐れがあるから好ましくなく、一方0.1mol/l未満では、濃度が薄くなり過ぎて生産性に欠け、極めて不経済であるから好ましくない。

又、上記可溶性第一鉄塩(a)と可溶性第二鉄塩(b)のモル比としては特に限定されないが、深色顔料として用いる場合、(a)が1に対し(b)が0.7~1.3の範囲とするのが好ましく、この範囲以外では、安定な超微粒子マグネタイトが得られないだけでなく、熱処理化や黒色の成合が悪いなどの理由より望ましくない。

又、上記塩溶性水溶液としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物の水溶液、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩水溶液、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素アンモニウム等の炭酸水素塩の水溶液、アンモニア水等が挙げられる。

又、上記塩溶性水溶液の濃度としては、0.5~5mol/lとするのが好ましく、5mol/lを超えると濃度が高過ぎてpHの調整が困難になり、一方、

0.5mol/l未満になると逆に濃度が薄くなり過ぎて濃度が薄くなり、このため、反応装置が大形化したり、取り扱い性が悪くなるから好ましくない。

上記の可溶性第一鉄塩と可溶性第二鉄塩を含む水溶液に塩溶性水溶液を加えてこれらを反応させて水和酸化鉄のゾルを調製するにあたり、酸性領域、通常pH1~4.5の範囲で行うのが好ましく、アルカリ性領域にすると一挙に超微粒子マグネタイトが生成し、後工程の熟成によっても粒度を揃えることが困難となり、分散性及び品質の安定性等の観点より、望ましくないのである。

ところで、pHが1未満ではpHが高くなり過ぎて水和酸化鉄のゾルを完全に特微い場合があり、一方pHが4.5を超えると一挙に超微粒子マグネタイトが生成し、後工程の熟成によっても粒度を揃えることが困難となり、分散性及び品質の安定性等の観点より、望ましくない場合があるので、通常、pHが1~4.5の酸性領域で反応させるのが望ましい。

本発明においては、上記工程(A)で得られた水和酸化鉄のゾルを室温以上で熟成安定化する工程(B)、を実施する。

そして、この工程(B)で得られた水和酸化鉄のゾルの粒子径や形状がそのまま超微粒子マグネタイトの大きさを形成となり、従って、この工程(A)で超微粒子を調製するにあたり、熟成温度や熟成時間が重要となる。

この熟成温度としては室温以上であれば良いが、具体的に、温度20~450℃の範囲が好ましく、この温度が20℃未満では熟成時間が長くなって生産性に欠けたり、熟成が不充分になって粒径を揃えることができないのであり、又、450℃を超えると装置が複雑になるので好ましくない。

この場合、熟成温度が100℃を超えると時にはオートクレープを用いれば良いのである。

又、熟成時間としては温度によっても異なるが、通常、経済性等の観点から1~24時間の範囲となるように調整するのが好ましい。


このように熟成することにより、粒度範囲が5

0~350nmの水和酸化鉄のゾルが95重量%以上の割合で得られるのである。

本発明においては、上記工程(B)で得られた分散液に一次界面活性剤を加えて水和酸化鉄のゾルを分散させる工程(C)、を実施する。

この一次界面活性剤としては、例えばデシル硫酸ナトリウム、デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、オブロン酸ナトリウム、カプリル酸ナトリウム、リノール酸ナトリウム、ラウリン酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、或は、ランタニウム型の陰イオン界面活性剤、例えば、高級アルコールリン酸モノエステルナトリウム塩、高級アルコールリン酸ジエステルナトリウム塩等の陰イオン界面活性剤、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸等の脂肪酸、松脂合成ポリカルボン酸の塩、例えば松脂合成ポリアクリル酸ソーダ、松脂合成ポリメタクリル酸ソーダ、

カゼイン或いはそのアルカリ金属塩、アミノ酸或いはその誘導体、アミノカルボン酸或いはそのアルカリ金属塩、ヒドロキシカルボン酸或いはそのアルカリ金属塩、更に、下記一般式



(但し、分子量50000~60000)

で示されるスルホン化ポリスチレン、クロタチルスルホンコハク酸ナトリウム、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等の界面活性剤等が挙げられ、これらのうち特に高融不飽和脂肪酸又はそのアルカリ金属塩、クロタチルスルホンコハク酸ナトリウム等のアルキルスルホンコハク酸ナトリウム、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシアルキレンオレイルエーテルを用いるのが好ましい。

この工程(C)において、一次界面活性剤水溶液の濃度や添加量は、用いる一次界面活性剤の種類

によって異なるので適宜決定される。

上記一次界面活性剤の水溶液の濃度としては、0.05~1.00g/lの範囲とするのが望ましく、この濃度が、0.0500g/l未満では濃度が低くなりすぎて製造性に欠けるのであり、一方、1.00g/lを超えると濃度が高くなり過ぎて過剰の一次界面活性剤を加える恐れがあり、その取り扱いに相当の注意を要するので好ましくない。

又、上記一次界面活性剤の水溶液を加えて水和酸化鉄のゾルを凝集させるにあたり、その温度は室温~250℃の範囲とするのが望ましい。

本発明においては、上記工程(C)で得られた水和酸化鉄のゾルを凝集させた溶液に有機分微球を加えて当該ゾルを有機層に移行、分散させ、これを水洗、製膜する工程(D)、を実施する。

ここで用いられる有機分微球としては水に不溶性のものであれば特に限定されるものではなく、具体的には、例えば α -ヘキサン、 γ -ブチロラクトン、トルエン、ベンタユリスリットカプロン酸エステル等のヒンダードエステル、クロシン、キシレン、

MEK、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、ニチルエーテル、ラクロイン、2-ピロリドン、アルキルナフタリン、ターピン油、脂肪酸、植物油類等が挙げられる。

又、この工程(D)において、有機層のゾルを洗淨、製膜する方法としては、特殊な装置を要するものではなく、水或いは熱水を用いて洗淨、分液除去を繰り返せばよいのである。

本発明においては、上記工程(D)で得られた溶液を分液し、その有機層を採取し、これに水を加えて温度50℃以上で加熱、攪拌しつつ塩基性水溶液を加えてpH9以上にすることにより超微粒子マグネタイトとする工程(E)、を実施する。

ここで用いられる塩基性水溶液としては、上述のものと同様のものが挙げられる。

そして、この塩基性水溶液を加えてpH9以上にするにより超微粒子マグネタイトを生成するのである。この超微粒子マグネタイトの粒径は50~350Åの範囲のものを95重量%以上含み、粒径が極めて揃っており、分散性が良好で、しか

も化反応の原料として極めて品質の優れた超微粒子マグネタイトが得られるのである。

本発明においては、上記工程(E)で得られた溶液を水洗し、水層を除去後、新たに水を加える工程(F)、を実施する。

この工程(F)での水洗には特殊な技術や装置を要するものではなく、上記工程(D)と同様に行えばよいのである。

本発明においては、上記工程(F)で得られた溶液に二次界面活性剤を加えて超微粒子マグネタイトを水層に移行、分散させた後、有機分微球を除去する工程(G)、を実施する。

ここで用いられる二次界面活性剤としては、陰イオン界面活性剤或いは非イオン界面活性剤であれば特に限定されるものではない。

上記陰イオン界面活性剤としては、特に限定されるものではなく、具体的には、たとえば脂肪酸石鹼、アルキルサルフェート又はアルキルエーテルサルフェートのアルカリ金属塩或いはニチノールアミン塩、アルキルベンゼンスルホン酸或いは

そのアルカリ金属塩、ジアルキルスルホコハク酸塩又はそのアルカリ金属塩、アルキルアルコシレート、ボロカルボン酸塩又はそのアルカリ金属塩等が挙げられる。

上記非イオン界面活性剤としては、特に限定されるものではなく、ニータル型、アルキルフェノール型、エスナル型、ソルビタンエステルニータル型、オキシニチレンブロックポリマー、オキシプロピレンブロックポリマー、ポリグリセリン脂肪酸エステル等が挙げられる。

この工程(D)では、所望により水洗されるが、この水洗は上記工程(D)と同様に行えばよいのである。

又、有機分散媒を除去する方法としては、有機溶剤の分留や蒸留等の方法を採用すればよいのである。

これによって、水系分散性超微粒子マグネタイトが得られるが、この場合、分散媒である水を減圧蒸留することによって所望の濃度に変換してもよいのである。

超微粒子マグネタイトと化粧用基材が均一に混合され、しかも化粧用基材が熱劣化しないように、これらの基材の特性によって適宜決定される最適温度という。

上述の方法で得られた水系分散性超微粒子マグネタイトは従来化粧用基材によく分散することが認められた。

そして、この水系分散性超微粒子マグネタイトは、単独で化粧用基材中に投入される。

そして、化粧用基材(A)と超微粒子マグネタイト(D)の配合割合は、上記(A)が100重量部に対して上記(D)が0.01~40重量部の範囲とするのが好ましく、上記(B)が、0.01重量部未満では所望の色の化粧用組成物が得られないのであり、一方、40重量部を超えると味がないだけでなく、経済性の点からも不利である。

かくして本発明取項1の化粧用組成物が、連続的に且つ自動的に得られるのである。

次に、本発明取項4の化粧用組成物の製造方法について詳細に説明する。

上記工程(A)~(G)を経て水系分散性超微粒子マグネタイトが得られるのであり、かくして得られた超微粒子マグネタイトは、粒径が細い、分散性が良好であり、その製造に設備が不要で生産性が良好であり、しかも、中低で品質の長期安定性が確保される上、化粧用組成物の原料として最適である。

本発明においては、取項に、上記工程(G)で得られた水系分散性超微粒子マグネタイトを化粧用基材に添加して混合する工程(H)、を実施する。

又、この工程(H)に用いられる化粧用基材とは化粧の目的に使用されるものであれば特に限定されるものではなく、具体的に、上述のものが挙げられる。

上記水系分散性超微粒子マグネタイトを化粧用基材に添加して混合するには、この超微粒子マグネタイトと上記化粧用基材をコーダー、高速混合機、ボールミル等の撹拌装置内に投入し、これを所望の温度で均一に混合、混合して得られる。

この場合において所望の温度とは、水系分散性

陶器、この化粧用組成物の製造方法は、可溶性第一鉄塩と可溶性第二鉄塩を含む水溶液に還元性水素酸を加えて酸性領域で平均粒径が300nm以下の透明で褐色の水相酸化鉄のゾルを調製する工程(A)。

上記工程(A)で得られた水相酸化鉄のゾルを室温以上で熟成安定化する工程(B)。

上記工程(B)で得られた分散液に安定剤を加えた後、一次界面活性剤を加えて水相酸化鉄のゾルを調整させる工程(C)。

上記工程(C)で得られた水相酸化鉄のゾルを調整させた溶液に有機分散媒を加えて当該ゾルを有機層に移行、分散させ、これを水洗、蒸留する工程(D)。

上記工程(D)で得られた溶液を分取し、その有機層を採取し、これに水を加えて温度50℃以上で加熱、撹拌しつつ塩基性水溶液を加えてpH9以上にすることにより超微粒子マグネタイトを生成する工程(E)。

上記工程(E)で得られた溶液を水洗し、水相を

除去後、新たに水を加える工程(F)。

上記工程(F)で得られた溶液に二次界面活性剤を加えて超微粒子マグネタイトを水層に移行、分散させた後、有機分微粒を除去する工程(G)。

上記工程(G)で得られた水易分散性超微粒子マグネタイトを化粧用基材に添加して混合する工程(H)。

よくなるものである。

この化粧用組成物の製造方法は、本願請求項3の化粧用組成物の製造方法において、その工程(C)において界面活性剤を加える前に、予め安定剤を加えた点に特徴を有し、従って、工程(A)及び工程(B)更に工程(D-H)は本願請求項3と同様であるので重複を避けるため説明を省略する。

上記安定剤としては、第一級イオンと第二級イオンの中和等電点(pH)で陽イオン化している化合物であれば有機化合物、無機化合物のいずれでもよく、特に限定されるものではない。

そして、この安定剤は、負に帯電している超微粒子マグネタイトの表面に安定剤が静電的に結

合し、該超微粒子マグネタイトを安定化するのである。

上記安定剤としては、上述のものが挙げられる。

かくして、本願請求項1の化粧用組成物の各種特性に加えて更に安定性の優れた化粧用組成物、つまり本願請求項2の化粧用組成物が得られるのである。

そして、このようにして得られた化粧用組成物は従来の化粧品と全く同様に使用できるのである。

(4) 作用

本発明の化粧用組成物は、上記組成を有し、その顔料として超微粒子マグネタイトを用い、且つ該超微粒子マグネタイトは粒度範囲が50-350Åのもの92.5重量%以上含んでいるので、安定で変色や変質がなく、また、分散性が良好であり、加えて、フレンジングの際の脱着性が著しく良好であり、しかも化粧用組成物の塗りや伸び更に伸びが良好である上、保固性が良好であり、更に透明性が良好で化粧ばえがよいなどの作用を有するのである。

本発明の化粧用組成物において、超微粒子マグネタイトに安定剤を含有させることにより、上述の作用に加えて更に長期安定性が良好になるのである。

本発明の化粧用組成物の製造方法では、上記組成を有し、この顔料として用いる水易分散性超微粒子マグネタイトを製造するにあたり、超微粒子水溶液を2段階に分けて添加し、その第一段階ではpHを酸性領域にして平均粒径が300Å以下の透明で陽性の水和酸化鉄のゾルを調製した後、これを熟成することにより、ゾルの粒径を所要の範囲に揃えるのであり、次いで、これに塩基性水溶液を加えて(第二段階)pHをアルカリ性領域にすることにより粒径範囲が50-350Åの超微粒子マグネタイトが95重量%以上の割合で得られ、しかもこの超微粒子マグネタイトは、分散性が著しく優れる上、安定で、且つ化粧用組成物の顔料として至極優れる作用を有するのである。

本発明の化粧用組成物の製造方法において、水和酸化鉄ゾルの分散後に一次界面活性剤を加えて

このゾルを凝集させるにあたり、この界面活性剤を加える前に、予め、安定剤を加えることにより、上述の作用に加えて更に長期安定性が良好になるのである。

(1) 実施例

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

(1) 化粧用顔料、つまり水易分散性超微粒子マグネタイトの製造

製造例1

硫酸第一鉄1、200g/ℓ水溶液1ℓと硫酸第二鉄1、000g/ℓ水溶液1ℓを混合攪拌し、この反応を30℃に保ちながら、この混合溶液に2、500g/ℓの炭酸ナトリウムをpH2.5になるまで滴下することにより平均粒径が300Å以下の透明で陽性の水和酸化鉄ゾルを調製する(工程A)。

このゾルを30℃で3時間熟成安定化した後(工程B)、この分散液に、0.2500g/ℓのオレイン酸ソーダ(一次界面活性剤)500mgを添加してこの水和酸化鉄オルガノゾルを凝集させ(工程C)、次

いで、これに α -ヘキサン(有機分散媒)300mlを加え、有機層に水和酸化鉄オルガノゾルを移行、分散させ、これを水洗、脱塩する(工程D)。

その後、この溶液を分液し、その有機層を採取し、これに新たに水200mlを加え炭酸鈣を付け22lのフラスコ中に移し、温度75℃で加熱攪拌しながら20重量%水酸化ナトリウム液400mlを徐々に加えてpH10.5とすることにより超微粒子マグネタイトを生成させる(工程E)。

この反応終了後、この溶液を洗浄し、水層を除去後、新しく水300mlを加え(工程F)、次いで、超微粒子マグネタイトを水層に分散、移行させるために二次界面活性剤であるソテチルベンゼンスルホン酸ナトリウム30重量%液30mlを攪拌しながら加えた。超微粒子マグネタイトが水層に移行し終えたならば α -ヘキサン層を除去し、水層を減圧下で濃縮し、温度60℃で真空乾燥して、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た(工程G)。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネ

イト換算で97.5重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを97.5重量%含み、粒度が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例2

実施例1において、工程(A-E)で得られた溶液の水層を除去後、洗浄し、水層を除去後、新しく水300mlを加え(工程F)、次いで、超微粒子マグネタイトを水層に分散、移行させるために二次界面活性剤であるソテチルベンゼンスルホン酸ナトリウム30重量%液50mlを攪拌しながら加えた。超微粒子マグネタイトが水層に移行し終えたならば α -ヘキサン層を除去し、水層を減圧下で濃縮し、温度60℃で真空乾燥して、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た(工程G)。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネイト換算で97.5重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~

350 μ mのものを97.5重量%含み、粒度が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例3

塩化第一鉄1.2mol/l水溶液1lと塩化第二鉄2mol/l水溶液1lを混合攪拌し、この溶液を20℃に保ちながら、この混合溶液に2.5molの水酸化ナトリウムをpH2.2になるまで調下することにより平均粒度が300 μ m以下の透明で粘性の水和酸化鉄ゾルを調製する(工程A)。

このゾルを室温で24時間熟成安定化した後(工程B)、この分散液に、0.25mol/lのソテチル酸ナトリウム(一次界面活性剤)550mlを加えてこの水和酸化鉄オルガノゾルを収束させ(工程C)、次いで、これにトルエン(有機分散媒)300mlを加え、有機層に水和酸化鉄オルガノゾルを移行、分散させ、これを水洗、脱塩する(工程D)。

その後、この溶液を分液し、その有機層を採取し、これに新たに水200mlを加え炭酸鈣を付け

た22lのフラスコ中に移し、温度90℃で加熱攪拌しながら20重量%の水酸化ナトリウム水溶液400mlを徐々に加え、超微粒子マグネタイトを生成させた(工程E)。

この溶液に、新しく300mlの水を加え、これに二次界面活性剤であるソテチルベンゼンスルホン酸ナトリウムを攪拌しながら30重量%溶液で350mlを徐々に添加し、超微粒子マグネタイトを水層に移行、分散させた後、 α -ヘキサンを分液除去し、水層を減圧濃縮し、更に温度60℃で真空乾燥して、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネイト換算で97.8重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを98.2重量%含み、粒度が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例4

塩化第一鉄1.2mol/l水溶液1lと塩化第二

鉄1.0mol/l水溶液1lを混合攪拌し、この溶液を25℃に保ちながら、この混合溶液に2.5mol/lの硫酸ナトリウムをpH3.0になるまで添加することにより平均粒径が300Å以下の透明で陽性の水和酸化鉄ゾルを調製する(工程A)。

このゾルを30℃で3時間熟成安定化した後(工程B)、この分散液に、0.25mol/lのオレイン酸ソーダ(一次界面活性剤)500mlを加えてこの水和酸化鉄オルガノゾルを凝集させる(工程C)。次いで、これにn-ヘキサン(有機分散媒)300mlを加え、有機層に水和酸化鉄オルガノゾルを移行、分散させ、これを水洗、乾燥する(工程D)。

その後、この溶液を分液し、その有機層を採取し、これに新たに水200mlを加え攪拌器を付けた3lのフラスコに移し、温度75℃で加熱攪拌しながら20重量%の水酸化ナトリウム液350mlを徐々に加えてpH11.0とすることにより超微粒子マグネタイトを生成させる(工程E)。

この溶液に、新たに300mlの水を加え、これにジオクタルスルホコハク酸ナトリウムを二次界

面活性剤として攪拌しながら30重量%濃度350mlを徐々に添加し、超微粒子マグネタイトを水層に移行、分散させた後、n-ヘキサンを分液除去し、水層を減圧濃縮し、温度65℃真空乾燥して、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.0重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350Åのものを98.2重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例5

硫酸第一鉄1.2mol/l水溶液1lと硫酸第二鉄1.0mol/l水溶液1lを混合攪拌し、この溶液を40℃に保ちながら、この混合溶液に2.5mol/lの水酸化ナトリウムをpH2.3になるまで添加することにより平均粒径が300Å以下の透明で陽性の酸化鉄水和ゾルを調製する。

このゾルを温度70℃で1時間熟成安定化した

後、0.25mol/lオレイン酸ソーダ(界面活性剤)500mlを加えて水和酸化鉄オルガノゾルとした後、更に20重量%の水酸化ナトリウム水溶液を加えて(温度80~90℃で加熱攪拌し、pH11.5)超微粒子マグネタイトを生成させた後、水層を除き、洗浄後新たに水300mlを加え、水層に分散移行させるために二次界面活性剤としてラウリル酸ナトリウム20重量%液300mlを添加しながら加えた。超微粒子マグネタイトが水層に移行、分散し終わったならばn-ヘキサン層を除去し、水層を減圧下で濃縮し、温度65℃で真空乾燥して、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.2重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350Åのものを97.5重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例6

硫酸第一鉄アンモニウム(セール塩)($\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)、3mol/l水溶液1lと硫酸第二鉄アンモニウム(鉄10フバン)($\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)2.0mol/l水溶液1lを用いた以外は、実施例1と同様にして、化粧用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化粧用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.5重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350Åのものを97.2重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例7

実施例1で調製したn-ヘキサン超微粒子マグネタイト層(工程A-E)に、新たに水300mlを加え、温度50℃で10%過酸化水素水溶液を添加しながら超微粒子マグネタイトを徐々に酸化すると同時にポリオキシエチレンオレイルエーテル3

2)を加え、化整用ブラウン色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用ブラウン色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.9重量%であった。

又、この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを97.8重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例8

実施例1における工程Cにおいて、一次界面活性剤(オレイン酸ナトリウム)を加える前に、安定剤として0.2 mol/l 塩化アルミニウム水溶液500 ml を加えて水和酸化鉄ゾルの表面にアルミニウムイオン電荷を付与した以外は実施例1と同様にして、化整用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.5重量%であった。

この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを98.0重量%含み、粒径が揃

った500 ml を加えて水和酸化鉄ゾルの表面にアルミニウムイオン電荷を付与した以外は実施例3と同様にして、化整用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.8重量%であった。

又、この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを97.0重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例11

実施例4における工程Cにおいて、一次界面活性剤(オレイン酸ナトリウム)を加える前に、安定剤として0.2 mol/l 塩化アルミニウム水溶液500 ml を加えて水和酸化鉄ゾルの表面にアルミニウムイオン電荷を付与した以外は実施例4と同様にして、化整用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.8重量%であった。

であり、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例9

実施例2における工程Cにおいて、一次界面活性剤(オレイン酸ナトリウム)を加える前に、安定剤として0.2 mol/l 塩化アルミニウム水溶液500 ml を加えて水和酸化鉄ゾルの表面にアルミニウムイオン電荷を付与した以外は実施例2と同様にして、化整用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.8重量%であった。

又、この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを98.0重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例10

実施例3における工程Cにおいて、一次界面活性剤(ラシノール酸ナトリウム)を加える前に、安定剤として0.2 mol/l 塩化アルミニウム水溶

又、この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを98.3重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

製造例12

実施例6における工程Cにおいて、一次界面活性剤(オレイン酸ナトリウム)を加える前に、安定剤として0.2 mol/l 塩化アルミニウム水溶液500 ml を加えて水和酸化鉄ゾルの表面にアルミニウムイオン電荷を付与した以外は実施例6と同様にして、化整用黒色顔料である水易分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この化整用黒色顔料の収率は超微粒子マグネタイト換算で97.8重量%であった。

又、この超微粒子マグネタイトの粒度範囲は50~350 μ mのものを98.3重量%含み、粒径が揃っており、しかも水への分散性が良好であることが認められた。

比較例用超微粒子マグネタイトの製造例1

1 mol/l 硫酸第一鉄と1 mol/l 硫酸第二鉄の水

溶液を各々1ℓを反応槽中に入れ、これを混合しながら6N NaOH水溶液をpHが7.3になるまで滴下した。その後約20分間混合して超微粒子マグネタイトコロイド溶液を調製し、次いで10%オレイン酸ナトリウム溶液540mlを添加して30分間混合し、これによって、このコロイド粒子をオレイン酸ナトリウムの単分子膜で被覆する。この溶液に、非水溶液可溶性染料であるクロシン550mlを注ぐと黒褐色の分散層が生ずる。

反応終了後水層を除去、洗浄後新たに水300mlを加え、水層に分散移行させるために二次活性剤としてラウリル酸ナトリウム30重量部を30mlを攪拌しながら加えた。超微粒子マグネタイトが水層に移行し終えたならば α -ヘキサン層を除去し、水層を減圧下で濃縮し、温度65℃で真空乾燥して、化粧用着色顔料である比較例用水分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この超微粒子マグネタイトは粒径が10μm程度のもので500μmを超えるものまであり、又、凝集物もあり、しかも粒径に大きなバラツキがあることが認められた。

この状態で30分間攪拌・熟成した。この後、5ℓの分取コートに移し、静置した。この上層の超微粒子マグネタイトコロイドが分散したトルエン層を採取した。

このトルエン層を、異径5ℓのフラスコに移し、共沸脱水を行った。

反応終了後水層を除去、洗浄後新しく水300mlを加え、水層に分散移行させるために二次活性剤としてラウリル酸ナトリウム30%液30mlを攪拌しながら加えた。マグネタイトが水層に移行し終えたならば α -ヘキサン層を除去し、水層を減圧下で濃縮し、温度60℃で真空乾燥して黒色の水分散性超微粒子マグネタイトを得た。

この超微粒子マグネタイトは粒径が10μm程度のもので500μmを超えるものまであり、又、凝集物もあり、しかも粒径に大きなバラツキがあることが認められた。

このものは粒度範囲が50～350μmのもので62.3重量%含まれていた。

(2)化粧用着色物の製造(実施例1～14)

ることが認められた。

このものは粒度範囲が50～350μmのもので70.3重量%含まれていた。

比較例用超微粒子マグネタイトの製造例2

5ℓのフラスコに、水40g、トルエン1000g、水酸化ナトリウム14.0g(0.349mol)を順次加え、これを攪拌しながらオレイン酸98g(0.349mol)を添加し、温度を75～80℃に保ちながら30分間攪拌するとオレイン酸ナトリウムを含むエマルジョンとなった。次に、温度を35℃に下げ、28%アンモニア水584.3g(8.8mol)を加えて攪拌混合し、均一なエマルジョンを得た。

一方、予め硫酸第一鉄7水塩278g(1mol)、硫酸第二鉄6水塩508g(1mol)、水1125gの混合水溶液を上記のエマルジョン中に滴下し、超微粒子マグネタイトコロイドの生成及び吸着処理を行った。この製造水溶液の滴下には2.5時間を経した。滴下終了時点で反応液は、黒色の分散液となったため、温度を75～80℃に上昇し、

実施例中、係又は%とは総て重量部又は重量%を意味する。

実施例1～11

製造例1～6及び製造例8～12で得られた黒色顔料をそれぞれ用い、全知の方法により、下記配合物からなる化粧用組成物を得た(重量)。

カルナウパウロ	8%
黄ロウ	12%
モクロウ	8%
マイクロクワスタリソフックス	10%
セレン	10%
ワセリン	7%
スフアラン	7%
ラノリン	5%
エステル	4%
黒色超微粒子マグネタイト	29%

実施例12

製造例7で得られたブラウン色顔料を用い、全知の方法により、下記配合物からなる化粧用組成物を得た(顔型アイシャドウ)。

表2 表

分散性…0.1 μ m ~ 1.0 μ m のノンブランフィルターを用いて製造直後及び製造後密閉容器に2ヶ月後の分散性を調べるため減圧下20 mmHgで濾過テストを実施した。

濾過に用いた試料はマグネタイト量として20重量部水分散液に調整したもの。

その結果を表2表に示す。

(以下空白)

	0.1	0.2	0.45	0.65	1.0	0.1	0.2	0.45	0.65	1.0
実施例1	○	○				○	○			
実施例2	○	○				○	○			
実施例3	○	○				○	○			
実施例4	○	○				○	○			
実施例5	○	○				○	○			
実施例6	○	○				○	○			
実施例7	○	○				○	○			
実施例8	○	○				○	○			
実施例9	○	○				○	○			
実施例10	○	○				○	○			
実施例11	○	○				○	○			
実施例12	○	○				○	○			
比較例1	×	×	×	△	△	×	×	×	×	△
比較例2	×	×	×	△	△	×	×	×	×	△

- ：ノンブランフィルター上によったく凝集物が残らない。
 ○：ノンブランフィルター上に残かに凝集物がみられる。
 △：ノンブランフィルター上に明らかに凝集物が残っている。
 ×：ノンブランフィルター上一面に凝集物が残っている。

化粧用顔料に対する分散性について調査した結果、各実施例のものは化粧用顔料との親和性が良好で、撹拌、混合によって全体に速やかに分散し、しかも分散性、放置しても分離、沈降等の異常は認められなかった。

これに對し、各比較例のものは化粧用顔料との親和性、分散性が悪く、ままたこになったり、偏析、沈降等に異常等の異常が認められた。

このように、分散性に大きな相異がでたのは、粒子のベラフキによるものと解される。

安定性について、実施例1~7のものは5日目ごろから僅かに色変が認められ、又、実施例8~12(安定剤を配合)のものは30日間変化が認められなかったが、各比較例のものは7日程度で色変が認められた。

この安定性の差は粒子のベラフキの程度に起因しているものと解される。つまり粒子が粗か過ぎると懸濁で不安定になり、空気酸化によって変色、変質しやすくなるものと解される。

若し安定剤を用い化粧用顔料は長期安定性に

腐れていることが認められる。

又、各実施例のものはクレンジングの際の洗浄性が著しく良好で、化粧用顔料の伸びや広がり更にのりが良好であり、使用に際して異物感がなく、透明性が良好で化粧映えがよく整い見えるのに対し、各比較例のものはクレンジングの際の洗浄性が著しく悪く、化粧が落ちないのであり、また、化粧用顔料の伸びや広がり更にのりが悪いのであり、使用に際してざらつき等の異物感があり、透明性が悪く化粧映えが悪くすんで見えることが認められた。

(g) 異物の発生

本発明に、上述のとおりに構成されているので、以下に記載されるような効果を得る。

請求項1の化粧用顔料組成物においては、上記組成物を有し、その顔料として超微粒子マグネタイトを用い、且つ該超微粒子マグネタイトは粒径範囲が50~350 μ m のものを52.5重量部以上含むでいるので、安定で変色や変質がなく、また、分散性が良好であり、加えて、クレンジングの際の

沈降性が著しく良好で、しかも化粧用組成物の伸びや塗りが更に優れが良好である上、使用感が良好であり、更に透明性が良好で化粧ばえが良いなどの効果を有するのである。

請求項2の化粧用組成物において、超微粒子マグネタイトに安定剤を含有させることにより、上述の効果に加えて更に長期安定性が良好になるのである。

請求項3の化粧用組成物の製造方法では、上記組成を有し、この原料として用いる本品分散性超微粒子マグネタイトを製造するにあたり、超微粒子水溶液を2段階に分けて添加し、その第一段階ではpHを酸性領域にして平均粒径が300Å以下の透明で均一の水酸化鉄のゾルを調製した後、これを蒸発することにより、ゾルの粒径を所定の範囲に揃えるのであり、次いで、これに塩基性水溶液を加えて(第二段階)pHをアルカリ性領域にすることにより粒径範囲が50~350Åの超微粒子マグネタイトが95重量%以上の割合で得られ、しかもこの超微粒子マグネタイトは、分散性が著

しく優れる上、安定で、且つ化粧用組成物の原料として至極優れる効果を有するのである。

請求項4の化粧用組成物の製造方法において、水可溶性化鉄ゾルの分散液に一次界面活性剤を加えてこのゾルを吸着させるにあたり、この界面活性剤を加える時に、予め、安定剤を加えることにより、上述の効果に加えて更に長期安定性が良好になるのである。

特許出願人 岡村製油株式会社

代表人 井理士 海 事代治

